

IBEMA SUPERA

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Typical Values | Características Principales

Cartão Duplo Revestimento, Alta Espessura, Verso Creme, Sem Alvejante ótico
Double Coating Cartonboard, High Thickness, Cream Back, OBA (Optical Brightner Agent) Free
Cartulina Dobre Revestimento, Alta Espesura, Dorso Creme, Sin Blanqueador Óptico

FBB GC2 - coated FBB, Cream Back

UMIDADE Moisture Humedad	ESPESSURA Thickness Espesor		GRAMATURA Grammage Gramaje	RIGIDEZ L Stiffness MD	RIGIDEZ T Stiffness CD
	mm	points ⁽¹⁾			
6,5	342	13,5	200	7,40	3,80
6,5	366	14,4	215	9,20	4,70
7,5	420	16,5	240	12,90	6,50



Certified for
HP Indigo

ibema supera

COBB CAPA | Cover | Capa - ISO 535: **30 a 80 gH₂O/m²**

COBB VERSO | Back | Reverso - ISO 535: **30 a 100 gH₂O/m²**

*** O valor nominal de rigidez é 17,6% acima do mínimo**

* The rated stiffness value is 17.6% above minimum | * El valor nominal de rigidez es de 17,6% por encima del mínimo

1. Condições de teste | Testing conditions | Condiciones de test: T: 23 ± 1°C RH: 50 ± 2%
2. Amostras | Sampling | Muestras: ISO 186
3. Em função do desenvolvimento do produto a Ibema se reserva ao direito de realizar modificações nos valores acima.
All figures mentioned above may be subject to technical changes.
Todos los valores mencionados arriba pueden ser sometidos a modificaciones técnicas.
4. 95% dos valores medidos devem estar acima do nível mínimo de tolerância.
95% of all measured values must be above the tolerance minimum level.
95% de todos los valores medidos deben estar por sobre el nivel mínimo de tolerância.

Impresso em: Dezembro 2016 | December 2016 | Diciembre 2016

